

WŁAŚCIWOŚCI

Cienkowarstwowy tynk wapienny, naturalnie czysty, bez środków chemicznych, przeznaczony do użytku wewnętrznego. Łatwy w użyciu, zawiera wyłącznie naturalne składniki takie jak: wapno hydratyzowane, kaolin, piaski kwarcowe i mąka marmurowa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być chłonne, trwałe, nośne, oczyszczone z brudu i kurzu. Tynki podkładowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Powierzchnia przygotowana pod tynkowanie musi być równomiernie wysuszona. Powierzchnie nie chłonne, np. gładki beton, płyty kartonowo-gipsowe, należy najpierw zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność tworząc powierzchnię chropowatą. Powierzchnie chłonne takie jak tynki gliniane, wapienne, cementowo-wapienne, zwilżyć odpowiednio wodą by nie dopuścić do nadmiernego wysychania nakładanego materiału. Podłoża o małej nośności, takie jak ściany drewniane, wzmocnić matami z trzciny, listwami lub siatką Rabitz’a.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk wymieszać z odpowiednią ilością czystej, zimnej wody za pomocą mechanicznego mieszadła ręcznego, betoniarki wolnospadowej, bądź mieszalnika z pionową osią obrotu typu Panmixer.

Ważne! Tynk wapienny po wymieszaniu z wodą, przykryć i zostawić co najmniej na dobę przed aplikacją.

Na wcześniej przygotowane podłoże nakładamy do 5 mm zaprawy i wyrównujemy. Gdy tynk zacznie schnąć (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza od 20 min do 4 godzin) i będzie "suchy w dotyku" zaczynamy kreować powierzchnię za pomocą pacy nierdzewnej, filcowej, gąbkowej lub innych narzędzi powszechnie stosowanych w sztuce tynkarskiej. Tynk wapienny możemy wykończyć na wiele sposobów i ostateczny wygląd tynku zależy głównie od rzemieślnika, który go wykonuje.

Przykład: Po wstępnym wyschnięciu tynku, gdy jest "suchy w dotyku", pocieramy powierzchnię zwilżoną pacą gąbkową robiąc koliste ruchy ujednolicając strukturę tynku. Po nadaniu ostatecznego wyglądu wydobywający się piasek omiatamy miękką szczotką bądź wciskamy w powierzchnię za pomocą pacy japońskiej lub weneckiej. Temperatura obróbki i schnięcia nie powinna być niższa niż +5° C. Tynk wapienny można pozostawić bez wykończenia powierzchni. Do wykończenia możemy użyć paro-przepuszczalnych farb glinianych, wapiennych, krzemianowych, bądź kazeinowych.

DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5 °C do +25 °C
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: około 24 godzin w temperaturze +20 °C
Zalecana grubość jednej warstwy do 5 mm
Proporcje mieszania z wodą: 4,0-4,5 l/worek = 160-180 l/t
Aplikacja: tynk wapienny może być nakładany za pomocą pacy, kielni, bądź agregatu tynkarskiego

WAŻNE INFORMACJE

Mieszkanki nie wolno przesiewać i wzbogacać o inne składniki.

Cienkowarstwowy tynk wapienny nie zawiera żadnych dodatkowych szkodliwych substancji jednak trzeba pamiętać że spoiwo wapienne działa drażniąco. W przypadku przedostania się do oczu należy przemyć je wodą, wyjąć soczewki kontaktowe. w przypadku kontaktu ze skórą przemywać wodą, w razie innych dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać.
Technik wykończenia tynku wapiennego jest niezmiernie dużo i nie jesteśmy w stanie opisać każdej z osobna. Polecamy przeprowadzić próby każdorazowo przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Instrukcja jest wynikiem naszych testów i doświadczeń przeprowadzanych w różnych warunkach i na różnych podłożach z wszelką starannością zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające ze stosowania informacji przedstawionych w tym opisie.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS I od 0,4 do 2,5 N/mm²; Grubość ziarna: 0-1mm

ZUŻYCIE

Zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności, średnio wynosi 2,5 kg/m²/2 mm

OPAKOWANIA

Worki papierowe o pojemności 20 kg/ paleta 50 worków

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchym miejscu, chronić przed wpływem niekorzystnych czynników. Czas składowania 9 miesięcy.

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów.
Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

	
Costka Sp. Z o.o. Polna 3, 16-423 Bakalarzewo 22	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: TYNK WAPIENNY DROBNOZIARNISTY FINISH	
EN 998-1:2016	
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz budynków. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przyczepność	< 0,1 N/mm ²
Deklaracja właściwości użytkowych: NR TW/F/1/2022 dostępna na stronie www.costka.com	

DROBNOZIARNISTY / FINISH

WŁAŚCIWOŚCI

Cienkowarstwowy tynk wapienny, naturalnie czysty, bez środków chemicznych, przeznaczony do użytku wewnętrznego. Łatwy w użyciu, zawiera wyłącznie naturalne składniki takie jak: wapno hydratyzowane, kaolin, piaski kwarcowe i mąka marmurowa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być chłonne, trwałe, nośne, oczyszczone z brudu i kurzu. Tynki podkładowe powinny być odpowiednio wysezonowane. Powierzchnia przygotowana pod tynkowanie musi być równomiernie wysuszona. Powierzchnie nie chłonne, np. gładki beton, płyty kartonowo-gipsowe, należy najpierw zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność tworząc powierzchnię chropowatą. Powierzchnie chłonne takie jak tynki gliniane, wapienne, cementowo-wapienne, zwilżyć odpowiednio wodą by nie dopuścić do nadmiernego wysychania nakładanego materiału. Podłoża o małej nośności, takie jak ściany drewniane, wzmocnić matami z trzciny, listwami lub siatką Rabitz’a.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Tynk wymieszać z odpowiednią ilością czystej, zimnej wody za pomocą mechanicznego mieszadła ręcznego, betoniarki wolnospadowej, bądź mieszalnika z pionową osią obrotu typu Panmixer.

Ważne! Tynk wapienny po wymieszaniu z wodą, przykryć i zostawić co najmniej na dobę przed aplikacją.

Na wcześniej przygotowane podłoże nakładamy do 5 mm zaprawy i wyrównujemy. Gdy tynk zacznie schnąć (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza od 20 min do 4 godzin) i będzie "suchy w dotyku" zaczynamy kreować powierzchnię za pomocą pacy nierdzewnej, filcowej, gąbkowej lub innych narzędzi powszechnie stosowanych w sztuce tynkarskiej. Tynk wapienny możemy wykończyć na wiele sposobów i ostateczny wygląd tynku zależy głównie od rzemieślnika, który go wykonuje.

Przykład: Po wstępnym wyschnięciu tynku, gdy jest "suchy w dotyku", pocieramy powierzchnię zwilżoną pacą gąbkową robiąc koliste ruchy ujednolicając strukturę tynku. Po nadaniu ostatecznego wyglądu wydobywający się piasek omiatamy miękką szczotką bądź wciskamy w powierzchnię za pomocą pacy japońskiej lub weneckiej. Temperatura obróbki i schnięcia nie powinna być niższa niż +5° C. Tynk wapienny można pozostawić bez wykończenia powierzchni. Do wykończenia możemy użyć paro-przepuszczalnych farb glinianych, wapiennych, krzemianowych, bądź kazeinowych.

DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5 °C do +25 °C

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: około 24 godzin w temperaturze +20 °C

Zalecana grubość jednej warstwy do 5 mm

Proporcje mieszania z wodą: 4,0-4,5 l/worek = 160-180 l/t

Aplikacja: tynk wapienny może być nakładany za pomocą pacy, kielni, bądź agregatu tynkarskiego

WAŻNE INFORMACJE

Mieszanki nie wolno przesiewać i wzbogacać o inne składniki.

Cienkowarstwowy tynk wapienny nie zawiera żadnych dodatkowych szkodliwych substancji jednak trzeba pamiętać że spoiwo wapienne działa drażniąco. W przypadku przedostania się do oczu należy przemyć je wodą, wyjąć soczewki kontaktowe. w przypadku kontaktu ze skórą przemywać wodą, w razie innych dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Nie spożywać.

Technik wykończenia tynku wapiennego jest niezmiernie dużo i nie jesteśmy w stanie opisać każdej z osobna. Polecamy przeprowadzić próby każdorazowo przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Instrukcja jest wynikiem naszych testów i doświadczeń przeprowadzanych w różnych warunkach i na różnych podłożach z wszelką starannością zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające ze stosowania informacji przedstawionych w tym opisie.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS I od 0,4 do 2,5 N/mm²; Grubość ziarna: 0-1mm

ZUŻYCIE

Zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności, średnio wynosi 2,5 kg/m²/2 mm

OPAKOWANIA

Worki papierowe o pojemności 20 kg/ paleta 50 worków

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchym miejscu, chronić przed wpływem niekorzystnych czynników. Czas składowania 9 miesięcy.

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

	
Costka Sp. Z o.o. Polna 3, 16-423 Bakalarzewo 22	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: TYNK WAPIENNY DROBNOZIARNISTY FINISH	
EN 998-1:2016	
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska, ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz budynków. Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe.	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Euroklasa A1
Przyczepność	< 0,1 N/mm ²
Deklaracja właściwości użytkowych: NR TW/F/1/2022 dostępna na stronie www.costka.com	